


















8. GRANDE- BRETAGNE

		Banc d'épreuves London	Banc d'épreuves Birmingham
Epreuve provisoire du canon			
Epreuve définitive à la poudre sans fumée	sur le mécanisme		
Epreuve définitive à la poudre sans fumée	sur le canon		
Epreuve définitive à la poudre sans fumée		 NOT NITRO	 BLACK POWDER
Epreuve spéciale renforcée			
Réépreuve			
Contrôle des munitions			
Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs			
Epreuve „billes d'acier“ des armes à canons lisses			

Remarques:

La pression de service pour laquelle l'arme a été éprouvée et exprimée en tonnes par pouce carré, est poinçonnée sur le canon. Exemple: 3 Tons.

Le calibre nominal et la longueur de chambre sont également marqués sur le canon. Exemple: 12 2 1/2".